

# E-ULTRA

---

Composizione Composition	CO	57%	±2
	PU	43%	±2
	% Bio Based	67%	

Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measurement		Valore Values	Metodo Method	basato Norma Reference standard
	Peso Weight	[g/m²]		540 ± 10%	ALLIO05_02_32
Spessore Thickness	[mm]		0,9 ± 0,1	ALLIO05_02_33	UNI EN ISO 2286-3
Trazione Tensile	O/Warp T/Weft	[N]	≥ 400 ≥ 800	ALLIO05_02_26	UNI EN ISO 1421
Allungamento a Rottura Elongation at Break	O/Warp T/Weft	[%]	≥ 10 ≥ 25	ALLIO05_02_26	UNI EN ISO 1421
Delaminazione Delamination	O/Warp T/Weft	[N/5cm]	≥ 40 ≥ 30	ALLIO05_02_25	UNI EN ISO 2411
Lacerazione Tear	O/Warp T/Weft	[N]	≥ 28 ≥ 29	ALLIO05_02_27	UNI EN ISO 4674/1
Flessioni Flexion	O/Warp T/Weft	[n°] [n°]	≥ 50.000 ≥ 50.000	ALLIO05_02_05	UNI 4818/13
Flessioni -10C° Flexion -10C°	O/Warp T/Weft	[n°] [n°]	ND	ALLIO05_02_05	UNI 4818/13
Abrasione Martindale Martindale Abrasion	Secco/Dry Umido/Wet	[n°] [n°]	≥ 60.000 ≥ 5.000	ALLIO05_02_04	UNI EN ISO 12947-4
Solidità alla luce Light fastness	Scala dei blu Blue scale		6	ALLIO05_02_14	UNI EN ISO 105-802
Jungle Test	4 settimane 4 weeks		OK	ALLIO05_02_11	UNI EN 12280/3
Altezza rotolo Roll width	[cm]		137 – 140		
Lunghezza rotolo Roll length	[m]		25	PG13	

Note Notes	NA = Non Applicabile / Not Applicable – ND = Non Disponibile / Unavailable
	Pulire l'articolo utilizzando un panno inumidito con acqua e sapone neutro e strofinare delicatamente la superficie. Non utilizzare prodotti a base alcolica, sgrassatori domestici o pulitori aggressivi. Gently clean the product surface using a cloth dampened with water and mild soap. Don't use alcohol-based products, domestic degreaser or harsh cleaners.
	La disomogeneità di colore tra lotti è frutto della particolare lavorazione si consiglia di non utilizzare lotti diversi per la stessa produzione. Colour inhomogeneity from one batch to another is due to special processing. We recommend not using different batches for the same production.
	Fiscatech S.p.a. non è responsabile dei difetti causati dalla migrazione di coloranti provenienti da materiale di terzi. Fiscatech S.p.a. is not responsible for any blemish caused by the migration of colours from other materials



100% Made in Italy



REACH regulation on harmful substances



Solvent Free

# E-ULTRA

Besides RINNOVA, the R&D department has developed E-ULTRA, an additional product to Fiscatech's collection of high-performance and environmentally-friendly materials.

E-ULTRA is a coated material resulting from GMO-free corn intended for industrial use. It ensures an even higher percentage of raw materials from renewable sources.

E-ULTRA stands out for its lightness and soft feel and round hand. It is suitable for a wide range of applications from the footwear to clothing and furnishing sectors.

E-ULTRA respects the environment. It's produced in a sustainable way and is ideal for vegan fashion projects.



**RESULT:**  $(x_B^{TC})$  69% bio-based carbon as a fraction of total carbon

Laboratory Number: Beta-539245  
Percent modern carbon (pMC): 68.58 +/- 0.22 pMC  
Atmospheric adjustment factor (REF): 100.0; = pMC/1.000

■ Bio-based Carbon  
■ Fossil Carbon

